



URSA GLASSWOOL®

- URSA® TEP
- URSA® DF 37
- URSA® DF 39
- URSA® DF 42

## Izolácia podláh a stropov


### Popis výrobku

#### URSA® TEP


Vysoko stlačené dosky zo sklenenej vlny s použitím ako kročajová izolácia v konštrukciách podláh. Dosky URSA® TEP sú určené do suchých konštrukcií podláh.

#### URSA® DF 39


Izolačné rohože rady URSA® DF sú vhodné pre vyplňovanie dutín v drevených stropných konštrukciách. Umožňujú ľahko vyplniť napríklad medzery medzi jednotlivými nosnými trámami a tým výrazne zlepšujú tepelne technické a akustické parametre stropu.



- 1 podlaha, napr. plávajúca laminátová
- 2 betonový/anhydritový poter
- 3 kročajová izolácia URSA® TEP
- 4 PE- fólia



- 1 podlaha, napr. plávajúca laminátová
- 2 podkladová drevotriesková alebo dřevoštiepková doska spojená na perodrážku
- 3 kročajová izolácia URSA® TEP
- 4 PE- fólia



- 1 podlahová drevotriesková alebo dřevoštiepková doska
- 2 kročajová izolácia URSA® TEP na PE-fólii
- 3 podkladová drevotriesková alebo dřevoštiepková doska
- 4 izolačná rohož URSA® DF 39, DF 42
- 5 nosný prvok
- 6 podhľad

## Technická špecifikácia materiálov URSA GLASSWOOL® - tepelná izolácia zo sklenenej vlny

URSA®	symbol	skratka triedy	jednotka	TEP	DF 37	DF 39	DF 42	Norma
Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti	$\lambda_D$		W/(m·K)	0,033	0,037	0,039	0,042	STN EN 13162
Trieda reakcie na oheň				A1	A1	A1	A1	STN EN 13 501-1
Tolerancia hrúbky		T		6	2	2	2	EN 823
Priepustnosť pre vodnú paru	$\mu$	MU		1	1	1	1	EN 12086
Dynamická tuhosť	$s'$	SD	MN/m <sup>2</sup>	*				EN 29052-1
Stlačiteľnosť	c	CP	mm	5				
Odpor pri prúdení vzduchu	r	AF	kPa·s/m <sup>2</sup>	≥5	≥5	≥5	.	EN 29053

\* Hodnoty pre jednotlivé hrúbky sú uvedené v tabuľke TEP

## Podlahová doska URSA® TEP

hrúbka	20	23	28	33	40	mm
šírka	600	600	600	600	600	mm
dĺžka	1250	1250	1250	1250	1250	mm
dynamická tuhosť	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 7	≤ 7	

## Izolačná rohož URSA® DF 37

hrúbka	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	mm
šírka	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	mm
dĺžka	6500x2	5400x2	8200	6500	5400	5400	4400	4200	3700	3300	mm

## Izolačná rohož URSA® DF 39

hrúbka	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	mm
šírka	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	mm
dĺžka	9000x2	7000x2	6000x2	9000	7000	6000	5000	5000	4500	4000	3500	3000	mm

## Izolačná rohož URSA® DF 42

hrúbka	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	mm
šírka	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	mm
dĺžka	7700x2	6600x2	10000	7700	6600	5500	5500	5000	4000	3500	mm