PAROC Pro Slab 60

Stručný popis
Deska z minerální vlny PAROC Slab 60. AS kvalita.

Použití
Desky z minerální vlny, jsou určeny k tepelné a zvukové izolaci plochých povrchů, stěn velkých nízkoteplotních nádrží, velkých energetických kotlů, elektrofiltrů, spalinových kanálů, zařízení pro odsiřování spalin a jako výplň plechových kazet.

Sortiment

Délka:	1000 mm
Šířka:	600 mm
Tloušťka:	40 - 100 mm

Rozměry odpovídají normám PN-EN 822. 823. 1602 + AC:1999.

Technické vlastnosti

Objemová hmotnost:	60 kg/m^3
Klasifikace hořlavosti:	A1 nehořlavé Odpovídající norma dle EN 13 501-1
Maximální provozní teplota:	400°C
Deklarovaný součinitel prostupu tepla $\Delta\lambda$:	
při 10°C	0,033 W/m^2·K
při 50°C	0,037 W/m^2·K
při 100°C	0,043 W/m^2·K
při 200°C	0,064 W/m^2·K
při 300°C	0,093 W/m^2·K

Výrobky z kamenné vlny PAROC dobře odolávají vysokým teplotám. Při teplotách nad 200°C dochází k odpařování pojiva. Izolační vlastnosti zůstávají nezměněny, pouze se snižuje pevnost v tlaku. Teplota tání kamenné vlny je vyšší než 1000°C.

Balení
Desky jsou baleny do balíků, stažených polyetylénovou fólií a značeny.

Transport
Během transportu je nutno zajistit balíky před posunutím a mechanickým poškozením.

Skladování
Při skladování je nutno ukládat balíky na rovném podkladě ve vodorovné poloze. Je nutné chránit výrobky ve skladovacích prostorách a transportních prostředcích před atmosférickými srážkami.

PAROC POLSKA sp. z o.o., 62-240 Trzemeszno, ul. Gnieźnieńska 4, Polsko, Tel. +4861 468 21 90, Fax +4861 415 45 79
PAROC POLSKA sp. z o.o., PO BOX No. 57, 735 81 Bohumín, Česká republika, Manažér prodeje TI pro Českou a Slovenskou republiku Ivan Sýkora GSM: (+420) 602 560 339, Fax: (+420) 597 579 016, ivan.sykora@paroc.com, www.paroc.cz

Informace uvedené v této brožuře jsou jediným a zevrubným popisem výrobků a jejich technických vlastností. Z obsahu tohoto materiálu však nevyplývá žádná obchodní záruka. Pokud je uvedený výrobek použit v aplikaci, která není výslovně uvedena v tomto letáku, nemůžeme zaručit jeho vhodnost pro danou aplikaci bez našeho předchozího výslovného souhlasu (na vyžádání). Tato brožura nahrazuje veškeré dříve zveřejněné materiály. Vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků si vyhrazujeme právo na úpravu této brožury bez předchozího upozornění.
PAROC je registrovaná obchodní značka firmy Paroc Oy Ab.
© Paroc Group 2010

1078TICZ0409