



URSA GLASSWOOL®

- URSA® TWF 1
- URSA® TWP 1
- URSA® DF 37
- URSA® DF 39
- URSA® DF 42
- URSA® AKP 3/V-S


Izolácia priečok a podhládov

Popis materiálu

Priečkové rohože a dosky URSA GLASSWOOL® zaisťujú optimálnu tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu v nosných i nenosných priečkach. Akustické izolačné dosky rady URSA® AKP sú určené pre konštrukcie, kde je požadovaná najvyššia ochrana proti hluku. Izolačné rohože rady URSA® DF sú vhodné predovšetkým pre izolácie podhládov.

Vlastnosti

- vysoká úroveň akustickej ochrany $\alpha \geq 13$ kPa·s/m² (URSA® AKP 3/V-S)
- trieda reakcie na oheň A1 (STN EN 13 501-1)
- umožňujú dosiahnuť požiarnu odolnosť konštrukcie až 90 minút
- vďaka svojej pružnosti izolant vyplní bez medzier celú dutinu
- je možné spracovávať prakticky bez odpadu
- komprimované (stlačené) balenie izolácie uľahčuje manipuláciu



- 1 opláštenie
- 2 nosná konštrukcia
- 3 URSA GLASSWOOL®



Izolácia URSA GLASSWOOL® v konštrukcii priečky



Montáž priečkovej plste URSA® TWF 1



Montáž dosiek URSA® AKP 3/V-S do konštrukcie podhládu

Technická špecifikácia materiálov URSA GLASSWOOL® - tepelná izolácia zo sklenenej vlny

URSA®	symbol	skratka triedy	jednotka	TWP 1	TWF 1	DF 37	DF 39	DF 42	AKP 3/V-S	Norma
Kašírovanie									netkaná sklotextília	
Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti	λ_D		W/(m·K)	0,040	0,040	0,037	0,039	0,042	0,034	STN EN 13162
Trieda reakcie na oheň				A1	A1	A1	A1	A1	A2d0s1	STN EN 13 501-1
Tolerancia hrúbky		T		3	2	2	2	2	3	EN 823
Priepustnosť pre vodnú paru	μ	MU		1	1	1	1	1	1	EN 12086
Dlhodobá nasiakavosť (hydrofobné účinky)	r	AF	kPa·s/m ²	≥5	≥5	≥5	≥5	-	≥5	EN 29053

Izolačná priečková rohož URSA® TWF 1

hrúbka	50	75	100	mm
šírka	625	625	625	mm
dĺžka	7000	9350	7000	mm

Izolačná priečková doska URSA® TWP 1

hrúbka	50	75	100	mm
šírka	625	625	625	mm
dĺžka	1250	1250	1250	mm

Izolačná rohož URSA® DF 37

hrúbka	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	mm
šírka	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	mm
dĺžka	6500x2	5400x2	8200	6500	5400	5400	4400	4200	3700	3300	mm

Izolačná rohož URSA® DF 39

hrúbka	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	mm
šírka	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	mm
dĺžka	9000x2	7000x2	6000x2	9000	7000	6000	5000	5000	4500	4000	3500	3000	mm

Izolačná rohož URSA® DF 42

hrúbka	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	mm
šírka	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	mm
dĺžka	7700x2	6600x2	10000	7700	6600	5500	5500	5000	4000	3500	mm

Akustická doska URSA® AKP 3/V-S

hrúbka	30	40	50	60	80	100	120	mm
šírka	600	600	600	600	600	600	600	mm
dĺžka	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	mm