AZ FLEX

Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Rada Basic



Základná rada minerálnych podh?adov. Pomer medzi cenou a kvalitou je najvýhodnejší. Odolnos? proti vlhkosti je 70% RH.

AZ FLEX, s.r.o. 1
- ***TATRA*** 3
- ***SAVANNA*** 3
- ***FERIA*** 3
- ***CORTEGA*** 3
- ***CASA*** 3
- ***RETAIL*** 4
- ***ATLAS*** 4

TATRA

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada minerálnych podh?adov:
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivos? 80%
- vzduchová nepriezvu?nos? 34 dB
- zvuková pohltivos? 0,55

SAVANNA

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada minerálnych podh?adov:
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 70% RH až 90% RH
- svetelná odrazivos? 80%
- zvuková pohltivos? 0,15

FERIA


Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada minerálnych podh?adov:
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivos? 83%
- vzduchová nepriezvu?nos? 32 dB
- zvuková pohltivos? 0,50

CORTEGA

Kategória produktov: Rada Basic




Základná rada minerálnych podh?adov:
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 70%
- svetelná odrazivos? 80%
- vzduchová nepriezvu?nos? 34 dB
- zvuková pohltivos? 0,55

Armstrong – technický list – Cortega

CASA

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada minerálnych podh?adov:
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivos? 83%
- vzduchová nepriezvu?nos? 35 dB
Armstrong – technický list – Prima Casa




Základná rada minerálnych podh?adov:
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti až 90% RH
- svetelná odrazivos? až 87%
- zvuková pohltivos? až 0,15
Technický list RETAIL
Technický list RETAIL 12 mm

RETAIL

Kategória produktov: Rada Basic

ATLAS

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada minerálnych podh?adov:
- odolný vo?i relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivos? 80%
- zvuková pohltivos? 0,45